1030 Carbon Steel Disc
BS 1030

(Unit : %)

	Al	As	B	C	Ca
Certified value	0.0014	0.0055	0.0003	0.331	0.0012
Estimate of Uncertainty	0.0003	0.0004	0.0001	0.003	0.0002
	Co	**Cr**	**Cu**	**Mn**	**Mo**
Certified value	0.0069	0.124	0.269	0.682	0.0182
Estimate of Uncertainty	0.0005	0.002	0.004	0.007	0.0007
	N	**Ni**	**O**	**P**	**Pb**
Certified value	0.0107	0.078	0.005	0.0101	0.0005
Estimate of Uncertainty	0.0008	0.002	0.001	0.0006	0.0001
	S	**Sb**	**Si**	**Sn**	**Ti**
Certified value	0.0299	0.0024	0.261	0.0114	0.0005
Estimate of Uncertainty	0.0009	0.0003	0.005	0.0006	0.0002
	V	**W**			
Certified value	0.031	0.0012			
Estimate of Uncertainty	0.001	0.0002			

LA Steel, Carbon (AISI 1078) Disc
SRM 1224

(Unit : %)

	C	Cr	Cu	Mn	Mo
Certified value	0.7518	0.0710	0.0711	0.4098	0.01320
Estimate of Uncertainty	0.0035	0.0031	0.0016	0.0021	0.00027
	Ni	**P**	**Si**	**S**	
Certified value	0.0537	0.00884	0.1725	0.0395	
Estimate of Uncertainty	0.0014	0.00087	0.0020	0.0022	

* 발주하시기 전에 성적서를 요청, 확인하여 주시기 바랍니다.
제품문의 : sales@odlab.co.kr / 02-809-7847~8

Carbon Steel (AISI 1211) (chip form)
SRM 368

(Unit : %)

	Cr	Cu	Mn	Mo	Ni
Certified value	0.0295	0.00984	0.8238	0.00311	0.00783
Expanded Uncertainty	0.0012	0.00078	0.0053	0.00058	0.00059
	N	P	Si		
Certified value	0.01030	0.0827	0.0067		
Expanded Uncertainty	0.00017	0.0017	0.0013		

Carbon Steel, AISI 1018 / G10180, chips
IARM-28K-C

(Unit : %)

	Al	As	B	C	Co
Certified value	0.0025	0.005	0.0005	0.174	0.0060
Uncertainty	±0.0008	±0.001	±0.0002	±0.003	±0.0009
	Cr	Cu	Mn	Mo	N
Certified value	0.107	0.171	0.80	0.0210	0.008
Uncertainty	±0.001	±0.004	0.01	±0.0004	±0.003
	Nb	Ni	O	P	S
Certified value	0.0017	0.0638	0.005	0.012	0.027
Uncertainty	±0.0006	±0.0009	±0.003	±0.001	±0.002
	Si	Sn	Ti	V	
Certified value	0.291	0.0075	0.0015	0.0014	
Uncertainty	±0.005	±0.0009	±0.0007	±0.0007	

* 발주하시기 전에 성적서를 요청, 확인하여 주시기 바랍니다.
제품문의 : sales@odlab.co.kr / 02-809-7847~8